

## VALENCIA

Technique de fabrication	Tufting en ligne
Utilisations	balcons, terrasses, décoration
<b>Spécification de la fibre</b>	
Fibre	100 % polypropylène
DTEX	3300
Poids du velours (gr/m <sup>2</sup> )	344
Structure	Frisé vert
Hauteur de la fibre (mm)	6(±1,5 mm)
Nb touffes par m <sup>2</sup>	52920
<b>Spécification du tapis</b>	
Premier tapis	polypropylène
Enduction	Latex
Poids total (gr/m <sup>2</sup> )	1527
Largeur de rouleau en (m)	4
Longueur de rouleau (m)	25
<b>Résultats des tests</b>	
Resistance à l'arrachement	> 30 N
Perméabilité	30L/M <sup>2</sup> /min testé non lesté
Solidité des coloris	Xenon test bleu : > 7 gris > 4
Résistance au chlore	Oui
REACH	Certifié sans métaux lourds
Garantie	3 ans
Remplissage	sans remplissage