

# Fiche Technique

## Parquet MASSIF Chêne 14x90mm PH Haussman

### GAMME Parquet Massif

### Parquet Massif Chêne Rust AB 14 x 90 x 410mm Point De Hongrie

### GAMME ST MACLOU

Correspondance avec

### Monolame Haussman Chêne Authentique ref St Maclou 2357/1

Parquet :	Monolame
Essence :	Chêne certifié PEFC, provenance France, densité moyenne 700 à 730 Kg/M3
Dureté Brinell Moyenne :	3.4 N/mm
Format (ép x l x L) :	14 x 90 x 410mm Angle 50° Tolérances selon normes et DTU en vigueur
Lames	Lames "droite" et lames "gauche" dans chaque paquet
Structure :	Bois Massif 14mm
Couche d'usure:	5 mm
Classe d'usage :	Classe 33 selon XPB53-669
Chanfreins :	GO4/1 chanfreins sur les 4 côtés du parement de la lame
Assemblage :	Rainure et languette
Poids au m <sup>2</sup> :	10.20 kg
Taux d'humidité :	9% (+/-2%) à la livraison
Hygrométrie de l'air :	45% à 65 % à maintenir avant , pendant et après la pose
Finition :	Finition usine :Aspect Bois Brut Verni Mat (Pur)
Conditionnement :	Botte de 0.44M <sup>2</sup> emballé sous film platic thermo rétracté avec notice de pose dans chaque paquet
Choix RuAB	Rustique AB, Choix Libre, Identique pour toutes les références "Haussman 90 Chêne Authentique "
Descriptif du Choix	<b>Singularités Matière 1ère acceptées en parement sans limitation</b> Mélange bois de fil et dosse, maille accepté Nœuds sains et/ou mastiqués jusqu'à 25mm de diamètre moyen, Discoloration, variation de couleur, bois clair et sombre, accepté Petites Gerces,mastiquées ou pas , acceptées Aubier Exclu <b>Singularités Matière 1ère exclues en parement</b> Piqures, altération biologique,Entre écorce Cœur non adhérent ,Fentes, gerces supérieures à 3-4 mm de largeur <b>Singularités Matière 1ère sur les parties non visibles</b> Toutes les singularités possibles sont permises sans limites de dimension ou de quantité si elles ne diminue pas la résistance ou la qualité d'usure et d'usage du parquet
Condition de mise en œuvre :	<b>Collée en plein</b> Selon DTU 51.2 en vigueur , avec colle de type MS polymère spatulable ( N°4)
Colle :	Type MS Polymère en collage en plein. Quantité de colle à appliquer : selon recommandation fabricant de colle
Chauffage au sol :	<b>Compatible</b> sol chauffant basse température à circulation d'eau ou résistance électrique ou sol chauffant réversible.
Finition	Verni Usine
Entretien	Balayage à sec et aspiration pour réduire et limiter l'abrasion provoquée par des éléments type sable. Après aspiration un balayage humide peut être effectué avec une microfibre bien essoré. Il est possible d'appliquer un polish incolore pour parquet verni de façon ponctuelle. Cette opération permet de maintenir l'état de surface initial, réduire protéger le verni appliqué à l'origine, minorer l'abrasion.
Résistance thermique :	0,082m <sup>2</sup> K/W
Classe d'usage :	Classe 33 Zone de passage intense
Réaction au feu :	Cfl-s1
Emission Formaldéhyde :	E1
Emission COV :	A+
Fabriqué selon normes	EN 13326 / EN 14342 / XP B53-669

