HYDE - 31,6x31,6



Modele: HYDE

Taille: 31,6x31,6 cm

Epaisseur: 9 mm

Matériel: GRÈS PÂTE ROUGE

Caractéristiques techniques		La norme de référence
Processus de fabrication	Monocuisson	Carreaux ceramiques pressés a séc
Epaisseur (mm.)	9	UNE EN ISO 10545 Part 2
Longueur, largeur,rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité	Répond aux critères applicables à chaque modèle défini dans la norme EN 14411 du groupe B l b	UNE EN ISO 10545 Part 2
Absortion d'eau	< 3 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Résistance à la flexion (N/mm2) point de rupture (NW)	> 30 > 1100	UNE EN ISO 10545 Part 4
Résistance à l'abrasion	4	UNE EN ISO 10545 Part 7
Dilatation thermique linéaire	< $7*10^{-6}$ /º C	UNE EN ISO 10545 Part 8
Resistance au choc thermique	Passe le test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Expansion due à l'humidité	< 0,6 %	UNE EN ISO 10545 Part 10
Résistance aux fissures	Passe le test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Coëfficient de glissance	Classe 1	UNE ENV 12633:2003

Résistance chimique		
Résistance aux produits chimiques á usage domestique	Type GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
sels pour piscine	Type GA	
Faible concentration d’acides et bases	Minimum Type GLB	
Résistance aux taches	Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Part 14

ATTENTION: avant la pose, veuillez contrôler le ton, le calibre, et le choix. Aucune réclamation relative à des matériaux déjà posés sera admise. Respecter un joint minimum de 1 à 2 mm.
Document d´information commercial, ne peut être utilisé ni judiciairement ni administrativement sans l´autorisation express de VIVES Azulejos y Grés S.A.
La couleur de l'article de cette fiche est à titre indicatif seulement et peut différer de la véritable couleur de l'article.
© 2015 VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora (Castellón - Spain) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com