

Caractéristiques du produit	
<b>Formats</b>	2200 x 185 x 13 mm
<b>Couche d'usure</b>	ca. 3,6 mm
<b>Unité</b>	Paquet: 9 lames / 3,663 m <sup>2</sup> / 29,304 kg
	Palette: 32 cartons / 117,216 m <sup>2</sup> / 937,728 kg
<b>Garantie selon la stipulation Parador</b>	
	25 ans (usage privé)
<b>Notes</b>	- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
Caractéristiques	
    	
   	

\*ne s'applique pas pour les produits fumés

Tolérances (exigences EN 13489)	
Écart longitudinal admissible ( $\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Écart transversal admissible ( $\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Équerrage de l'élément ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure longitudinale de l'élément ( $\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure transversale en largeur ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Affleurement superficiel ( $\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	<b>Résistance thermique</b> Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface				
		Norme	Résultat	
			Vernis	Huile naturelle plus
	Résistance au glissement	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV sec)	
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	degré 5 à l'exception d'ammoniaque (degré 2)
	Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	R 10

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_FR
Date:	01.08.2013	Actualisation:	<a href="http://www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques">www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.09.2019

Classe libre conformément à la norme EN 13489								
Gamme:	Parquet à frises							
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle							
Essence:	Érable canadien	Érable sycomore	Hêtre		Chêne			
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Abréviation/classe/date (interne)	ES-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Version 3 2012	Version 5 2019	Version 6 2019		Version 13 2019			
	N2	N2	N2	N3	N1	N2	N3	N4
Classe:	Natur	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Aubier sain	-	-	-	-	non admissible	non admissible	admissible (aussi légères décolorations)	admissible (aussi légères décolorations)
Nœuds (adhérents)	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 20 mm
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 6 mm	admissible	admissible: Pattes de chat
Masticages	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible: lignes noires	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm	admissible: poche de couleur	-	-	-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 10 mm	admissible	-	-	-	admissible
Rayons médullaires	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes, légères décolorations
Trainées blanches	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Parties non visibles								
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.								
Remarque								
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.								

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="http://www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques">www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.09.2019
			Page 1 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489							
Gamme:	Parquet à frises					Fineline	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle					Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	Frêne européen	Cerisier européen étuvé		Noyer		Chêne	Frêne européen
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV		Juglans nigra L. / JGNG		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Abréviations/classe/date (interne)	ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN		ER-L-EI	ER-L-ES
	Version 6 2012	Version 3 2012		Version 5 2015		Version 1 2011	Version 1 2011
	N3	N2	N3	N2	N3	N2	N3
Classe:	Living	Natur	Living	Natur	Living	Natur	Natur
Aubier sain	-	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible: jusqu'à 10 mm	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible
Masticages	admissible	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible	-	-	-	admissible	-	admissible
Inclusions d'écorce	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	-	-	non admissible	admissible	admissible	non admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	-	-	-	-	admissible	admissible
Rayons médullaires	admissible	-	-	-	-	admissible	admissible
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible: légère nuance de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible	admissible	admissible	admissible
Trainées blanches	non admissible	non admissible	non admissible	-	-	admissible	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Parties non visibles							
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.							
Remarque							
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.							

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="http://www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques">www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.09.2019
			Page 2 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489									
Gamme:	Lame large								
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure								
Essence:	Chêne							Frêne europ.	Lärche
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE							Fraxinus excels. L. / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI				ER-LH-EI ger.		ER-LH-EI themo	ER-LH-ES	ER-LH-LÄR
	Version 2 / 2018			Version 7 / 2018	Version 2 / 2016		Version 2 / 2016	Version 1/2011	Version 1/2014
	LH N2	LH N3	LH N4	LH N6	LH N3	LH N6	LH N4	LH N4	LH N5
Classe:	Select	Natur	Living	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Living	Rustikal
Aubier sain	non admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	non admissible	admissible	-	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: jusqu'à 60 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 60 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 25 mm
Nœuds (picot)	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible	admissible: Pattes de chat	admissible	admissible
Masticages	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible	admissible	non admissible	admissible
Inclusions de sucre / minérales	-	-	-	-	-	-	-	non admissible	admissible
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	admissible
Fissures	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible: fissure en forme d'étoile dans la branche	admissible	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère	aucun critère
Noyau sain	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	non admissible: trace de coeur	admissible	non admissible	admissible	non admissible	admissible	-
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	admissible	-
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur / légères décolorations	admissible: uniforme marron clair différences de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible	admissible: jaunâtre à brune jusqu'à brun rougeâtre différences de couleur
Trainées blanches	non admissible	admissible	non admissible	admissible	non admissible	non admissible	non admissible	-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible	non admissible
Parties non visibles									
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.									
Remarque									
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.									

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_FR
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="http://www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques">www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.09.2019
			Page 3 de 3