



## CHÊNE AUTHENTIQUE BROSSÉ VERNI MAT, MAJESTÉ 223 RAINURE-LANGUETTE - 15 MM

### Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Authentique :** bois clair et sombre, noeuds bouchés et ouverts, discoloration, traces d'aubier, fentes.

**Finition : Brossé verni mat** - brossé verni mat / Vernis Ecostrong

### Dessin

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489  
Rainure - Languette



### Description

**Largeur :** 223 mm  
**Longueur :** 2000 mm  
**Epaisseur :** 15 mm  
**Couche d'usure :** 4,5 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** déroulé en bois  
**Profil :** 2 chanfreins

### Colisage

**M² / colis :** 1,78  
**Colis / palette :** 39  
**M² / palette :** 69,42  
**Poids / m² :** 10,9 kg  
**Poids / palette :** 756,7 kg



### Classe d'usage :

### Mise en œuvre



Pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Collage en plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° 97243-1



**Code d'identification unique du produit type :** Majesté 223 Rainure-Languette 15 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

### Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles   | Performances                         | Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique |
|---|--------------------------------------|---|
| Réaction au feu   | Dfl-s1                               | EN 14342 : 2013   |
| Caractéristiques permettant ce classement :<br>- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m³)<br>- Épaisseur minimale hors tout (mm)<br>- Conditions de mise en œuvre | 500<br>15<br>Avec ou sans lame d'air |   |
| Dégagement de formaldéhyde  | E1                                   |   |
| Teneur en pentachlorophénol   | PCP ≤ 5 ppm                          |   |
| Dégagement d'autres substances dangereuses :<br>- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)<br>- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)                        | Classe A+<br>< 1µg/m³                | ISO 16000   |
| Résistance à la rupture   | NPD                                  | -   |
| Glissance   | NPD                                  | -   |
| Conductivité thermique (W/m.K)  | 0,15                                 | EN 14342 / Chapitre 4.7   |
| Résistance thermique (m².K/W)   | 0,100                                |   |
| Durabilité biologique   | Classe de risque 1                   | EN 335  |

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 29 janvier 2021

**Carole FRANÇOIS**

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55

Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.

SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220

[www.panaget.com](http://www.panaget.com)