

DOP 1020/119077

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/4" lussenpool, 2-draads garen Tufté, 1/4" velours bouclé, fils retords 2-bouts Getuftet, 1/4" Schlinge, 2-fach gezwirntes Garn Tufted, 1/4" loop pile, 2-ply yarn		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trärgewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	16 4 + 5 m Stone	17 4 + 5 m Greige
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	6 mm	19 4 + 5 m Rock	28 4 + 5 m Snow
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8 mm	81 4 + 5 m String	
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	46 000/m²		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 150 g/m²		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 300 g/m²		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,10 m² K/W (theoretisch) Tog rating 1	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik **** Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif **** Professionnel : usage modéré Wohnen : starke Beanspruchung **** Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty **** Contract : light duty		

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !

Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederefreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

